

Dämmstoff - Flocken für Einblasdämmsysteme

Fabrikate: Paroc PSW

Zusammensetzung: rein anorganisch aus Steinwolle

Wärmeleitfähigkeitsgruppe: 045

(Lamda) λ_R 0,045 W/mK

Diffusionswiderstandszahl: 0/3 (sehr diffusionsoffen)

Brandverhalten: Nicht brennbar Klasse A1 nach DIN 4102

Temperaturbeständig über 1000 ° C

Spezifische Wärmekapazität: 1000 J/KgK

Ökologie: Kompostierbar, baubiologisch bedenkenlos einsetzbar

RAL- Gütezeichen: frei vom Krebsverdacht, biologisch abbaubar

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen - Deutsches Institut für Bautechnik
Zulassungsnummern: Paroc PSW Z-23.11-211

Amtlich güteüberwacht vom FMPA Baden-Württemberg (Otto-Graf-Institut)